



LITIOPLEX EP2

Kenőzsírok / lítium bázisú kenőzsír
kiszáradás: 0,4kg (patron), 4,5kg, 50 kg, 180kg

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

NLGI 2; ISO 6743-9 ISO-L-XCCEB 2; DIN 51502-KP2K-30

TERMÉK LEÍRÁSA:

LITIO EP2 homogén diszperziójú lítium szappanok, magasabb szénatom számú zsírsavak és megfelelő adalékanyagok (EP) kombinációjaként alkalmazható lítium bázisú kenőzsír.

- ✓ jó mechanikai, konzisztenciai stabilitás
- ✓ nagyobb korrózió védelem

ALKALMAZÁS:

Nagy terhelésen, a legnehezebb munkakörülmények között működő gépjárművek, mezőgazdasági, bányászati és építőipari gépek csapágyainak, kerékagyainak, csuklóinak ajánlott kenőzsír.

Hőmérséklet tartománya: -30°C - 120°C-ig, rövid ideig 130°C.

Alkalmazható az iparban és a mezőgazdaságban, gépiparban, háztartásban, motoros gépekben.

Javasolt az autóiparban használt kerékcsapágyak kenésére 100.000 km –es időszakos csereintervallummal. Alkalmazható az iparban a lökészerű terhelések, rezgések kezelésére, még a legmostohább körülmények között is.

Jellemző paraméterek	L.EP2
Cseppenéspont °C min	190
Korrózió mértéke	1a
Hőmérséklet tartomány	-30 °C - +120 °C, pill: +130°C
Mechanikai stabilitás 10.000 zúzás után max. %	10
Penetráció 25°C 1/10mm	265-295
Korrózió teszt Emcor	0/0
Olajválasztás max. %	5
Oxidációs stabilitás max.	35 kPa
Zsír veszteség magas hőmérsékleten max. %	5
Szín	zöld

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzveszélyesség: „Mérsékelten tűzveszélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 3 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőzött helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



www.hardtoil.hu Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 14001:2005